senova® Kunststoffe GmbH & Co. KG
5723 Uttendorf, Gewerbestrasse 12
Tel. +43 (0) 65 63 2 00 20-0
office@senova.com

Niederlassung Wien, NÖ, Bgld
1230 Wien, Wiegelestraße 38,Zufahrt Gastgebgasse
Tel. +43 (0) 18 65 87 22-0
wien@senova.com

Technische Eigenschaften von: **senoplan® Exterior MEG (HPL)**

Ausgabe / Datum: 1 / 27-10-2021

Charakteristik	Einheit	Testmethode	Wert
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN			
Biegefestigkeit	MPa	ISO 178	L>140 / T>100
Biege E-Modul	MPa	ISO 178	L>14000 / T>10000
Zug E-Modul	MPa	ISO 527	L>100 / T>70
BRANDVERHALTEN			
Brandtestzertifikat		EN 13501-1	Bs1d0
Brennverhalten		DIN 4102	B1
ALLGEMEIN			
Dichte	g/cm³	ISO 1183	1,4
Wärmeleitfähigkeit		DIN 52 612	0,25

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift soll Ihre eigene Arbeit unterstützen. Sie gilt als unverbindlicher Hinweis, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter – und befreit Sie nicht von der Notwendigkeit der praxisgerechten eigenen Prüfung der Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Produktionsbeschreibungen enthalten keine Aussagen über die Haftung für etwaige Schäden. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der gelieferten und eingesetzten Ware begrenzt. Eine Haftung für mögliche Schäden, die bei der Bearbeitung auftreten, können wir nicht übernehmen. Die aktuellste Ausgabe / Datum ist zu beachten.