**senova®** Kunststoffe GmbH & Co. KG 5723 Uttendorf, Gewerbestrasse 12 Tel. +43 (0) 65 63 2 00 20-0 office@senova.com

## Niederlassung Wien, NÖ, Bgld

senova

1230 Wien, Wiegelestraße 38, Zufahrt Gastgebgasse Tel. +43 (0) 18 65 87 22-0 wien@senova.com

Technische Eigenschaften von: senodur® (PVC)

**Ausgabe / Datum:** 1 / 27-10-2021

Charakteristik		Einheit	Testmethode	Wert
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN				
Shorehärte D			ISO 868	82
Streckdehnung		%	ISO 527	4
Streckspannung	23°C	MPa	ISO 527	58
Kugeldruckhärte		MPa	ISO 2039-1	130
Charpy Kerbschlagzähigkeit		kJ/m²	ISO 179	4
Zug E-Modul		MPa	ISO 527	3 300
PHYSIKALISCHE EIGENSCH	AFTEN			
Dichte	23°C	g/cm³	ISO 1183-1	1,44
BRANDVERHALTEN				
Brandklassifizierung*			UL 94	V-0 ab 1mm
Brennverhalten			DIN 4102	B1 1-4 mm
THERMISCHE EIGENSCHAF	TEN			
Vicat B/50	50N / 50K/h	°C	ISO 306	74
Temperatureinsatzbereich	langzeitig (Monate)	°C	-	0 bis +60
Längenausdehnungskoeffizient		10 <sup>-4</sup> K <sup>-1</sup>	ISO 11359	0,80
ALLGEMEIN				
Wärmeleitfähigkeit		W/(K.m)	ISO 22007	0,15
Wasseraufnahme	23°C	%	ISO 62	0,2
Wasseraufnahme - Wasserlagerung		%	ISO 62	1,6
DIELEKTRISCHE EIGENSCH	AFTEN			
Durchschlagsfestigkeit		KV/mm	IEC 60243	39
Oberflächenwiderstand		Ω	IEC 60093	10^13
Spezifischer Durchgangswiderstand		Ohm x cm	IEC 60093	10^13

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift soll Ihre eigene Arbeit unterstützen. Sie gilt als unverbindlicher Hinweis, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter – und befreit Sie nicht von der Notwendigkeit der praxisgerechten eigenen Prüfung der Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Produktionsbeschreibungen enthalten keine Aussagen über die Haftung für etwaige Schäden. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der gelieferten und eingesetzten Ware begrenzt. Eine Haftung für mögliche Schäden, die bei der Bearbeitung auftreten, können wir nicht übernehmen. Die aktuellste Ausgabe / Datum ist zu beachten.